

Technisches Datenblatt

Lasuren / Stand: 12.2018

Einsatzzweck

Zur Veredelung von Glatten sowie leicht strukturierten Oberflächen. Volimea Wandbeschichtungen können mit unseren Lasuren veredelt werden. Man erreicht je nach Lasur und Lichteinfall, außergewöhnliche und changierende Farbeffekte. Die Lasuren und die Patinierung sind untereinander mischbar, somit kann jeweils die Intensität gesteuert werden. Mit Zugabe von mineralischen Pigmenten können die Effekte verstärkt werden.

Untergründe

Geeignet für alle mineralischen Kalk- und Marmorbeschichtungen oder Holzoberflächen mit ähnlichen Strukturen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Unsere Lasuren sind mit max. 20 % Wasser verdünnbar. Das Aufbringen der Lasuren darf erst nach vollständiger Durchtrocknung der Volimea Oberfläche erfolgen (ca. 4-5 Tagen). Es ist empfehlenswert, kleinere Flächen zu bearbeiten, diese zu polieren und ineinander zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 10 min. mit der jeweiligen Lasur wieder anlösen. Je früher mit dem Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erhabeneren Stellen der Wand abgetragen.

Hinweis: Natürliche Bienenwaxe können auf weißen Untergründen eine leicht gelbliche Verfärbung hervorrufen. Wir empfehlen auf weißen Farbtönen (N° 00 Edelweiß) mit Kalklasur zu arbeiten.

Spezifikationen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten, idealerweise bei +15 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verwenden.

Trocknungszeit

Die Trocknung erfolgt nach ca. 1 Stunde.

Verbrauch

Ca. 50 g/m². Genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Objekt ermittelt werden.

Dichte

1,05 – 1,08 g/cm³

pH-Wert

8,2 – 8,6 (bei + 20°C)

Diffusion

Dünne und offenporige Wachsfilmee beeinflussen den SD-Wert nur geringfügig.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Lagerstabilität

Trocken, kühl und frostsicher lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und in einer kühlen Umgebung aufbewahren. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Schimmelbildung wird vermieden



Allergikerfreundlich



Natürliche Bestandteile



Hohe Qualität und geprüfte Produkte



Nässeunempfindlich und Abwaschbar



Lasur gleichmäßig mit Schwamm auftragen

Technisches Datenblatt

Lasuren / Stand: 12.2018

Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes verlieren die bisherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.