

Technisches Datenblatt

Patinierung / Stand: 12.2018

Einsatzzweck

Zur Veredelung von Glatten sowie leicht strukturierten Oberflächen z.B. mit Volimea Wandbeschichtung bildet die Patinierung einen Schutz und sorgt gleichzeitig für eine stärkere Farbtiefe. Durch Zugabe von mineralischen Pigmenten kann die Patinierung Effekte verstärken.

Untergründe

Geeignet für alle mineralischen Kalk- und Marmorbeschichtungen oder Holzoberflächen mit ähnlichen Strukturen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Unsere Lasuren sind mit max. 20 % Wasser verdünnbar. Das Aufbringen der Patinierung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung der Volimea Oberfläche erfolgen (ca. 4-5 Tage). Es ist empfehlenswert kleinere Flächen zu bearbeiten, diese zu polieren und ineinander zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 10 min. wieder anlösen. Je früher mit dem Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Patinierung von den erhabeneren Stellen der Wand abgetragen.

Hinweis: Natürliche Bienenwaxe können auf weißen Untergründen eine leicht gelbliche Verfärbung hervorrufen. Wir empfehlen auf weißen Farbtönen (N°00 Edelweiß) mit Kalklasur zu arbeiten.

Spezifikationen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten, idealerweise bei +15 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verwenden.

Trocknungszeit

Die Trocknung erfolgt nach ca. 1 Stunde.

Verbrauch

ca. 50 g/m². Genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Objekt ermittelt werden.

Dichte

1,05 – 1,08 g/cm³

pH-Wert

8,2 – 8,6 (bei + 20°C)

Diffusion

Dünne offenporige Wachsfilmee beeinflussen den SD-Wert nur geringfügig.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Lagerstabilität

Trocken, kühl und frostsicher lagerbar. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung aufbewahren. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Schimmelbildung wird vermieden



Allergikerfreundlich



Natürliche Bestandteile



Hohe Qualität und geprüfte Produkte



Nässeunempfindlich und Abwaschbar



Lasur gleichmäßig mit Schwamm auftragen

Technisches Datenblatt

Patinierung / Stand: 12.2018

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes verlieren die bisherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.